



Applicazione:

Imprägnier-Lasur è un impregnante a strato sottile per componenti in legno per esterni che subiscono deformazioni. Rivestimento di fondo per legni ad alta assorbenza e stabilità dimensionale in un sistema SÜDWEST Flächen-Lasur.

Impiego tipico: recinti, scandole, elementi in legno ad incastro maschio/femmina, travatura.

Caratteristiche:

- alto potere di penetrabilità
- con minima formazione di pellicola
- di pori aperti
- deteriorazione uniforme alle intemperie (nessun distacco)
- antigocciolamento
- espansione senza distacchi e striature
- resistente alle intemperie
- buona protezione UV tramite pigmenti ossidi di ferro trasparenti
- privo di aromatici (VdL-RL-01)
- protezione preventiva di pellicola contro alghe e funghi

Tonalità:

Standard: 0901 trasparente 8931 frassino
8930 quercia chiara 8921 pino 8927 pino antico
8925 quercia 8919 teak 8924 noce
8922 mogano 8923 jacaranda 9551 ebano

All-Color-tonalità da fabbrica: Wdisponibili ulteriori tonalità di legno e colori.

Confezioni: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 25 l

Resa: 50 – 80 ml/m²

Il consumo reale dipende dall'oggetto e da fattori come la consistenza della superficie e assorbenza. Verificare i valori di consumo precise con una prova.

Livello di brillantezza: satinato

Applicazione: Regole generali:

La preparazione del support e l'esecuzione dei lavori di pitturazione devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali, pubblicate Il trattamento successivo/l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben ariate. Indossare protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione tramite incisioni incrociate e/o strappo del nastro di tessuto adesivo. Tra i vari strati di rivestimento eseguire una levigatura intermedia. Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Preparazione di supporto:

Carteggiare le parti di legno ingrigite e deteriorate dalle intemperie fino al support solido. Pulire e levigare leggermente vecchie, solide verniciature. Arrotondare gli spigoli di legno. Creare sufficiente inclinazione di deflusso su piani orizzontali. L'umidità del legno non dovrebbe superare il 13%+/-2% con legname di latifoglie e 18% con conifere. Quanto più asciutto è il support tanto più profonda è l'infiltrazione che migliora la funzione di protezione e la durata di vita di verniciature successive. Lavare legname tropicale da contenuti che ritardano l'essiccazione con diluente nitro e applicare una mano di prova.

All'aperto si consiglia di pre-trattare legni grezzi o esposti e inclini a funghi con un primer per l'impregnazione del legno, considerando l'informativa tecnica, DIN 68800, parte 3 e informative BFS 18 (Comitato Federale per colore e protezione di beni).

Applicazione:

Imprägnier-Lasur mescolare prima dell'uso. Si ottiene una superficie ottimale con l'applicazione a pennello. Secondo support applicare 2-3 mani non diluito. Imprägnier-Lasur è pronta per l'uso. Non applicare con temperature inferiori a + 5°C oppure superiore a + 30°C di aria e oggetto. Come copertura intermedia e finale per componenti su misura consigliamo SÜDWEST Flächen-Lasur.

Diluente/pulizia attrezzi:

Diluente per vernici di resina sintetica.

Essiccazione:

(+ 20°C / 60 % umidità rel.)

Fuori polvere: ca. 3 ore

Non appiccicoso: ca. 4 ore

sovraverniciabile: ca. 12 ore

Temperature inferiori e/o maggiore umidità allungano i tempi di essiccazione.

Indicazioni particolari:

Non applicare su supporti riscaldati in esposizione diretta al sole e/o su supporti di legno che saranno esposti al sole entro 2-3 ore dopo l'applicazione.

Il trasparente può essere usato in ambienti esterni solo per schiarire tonalità scure fino max. 10%.

I tempi d'essiccazione possono ritardare se si tratta di una prima verniciatura di legni consistenti. Eseguire la seconda mano solo quando è essiccato. Una migliore resistenza si ottiene con tonalità di legno medio-scure in quanto possiedono una ottimale protezione UV e non sono a rischio di surriscaldamento.

Direttiva UE 2004/42/UE:

Il prodotto Imprägnier-Lasur è inferiore al valore massimo VOC della categoria prodotto f (700 g/l) e risulta pertanto conforme VOC.

Decreto biocida:

Contiene propiconazolo come agente protettivo della copertura secondo il decreto biocida (528/2012) Art. 58 (3).

Importato e distribuito da

Ma.si.bo. Srl
Vicolo del Lavoro, 3/5
40069 Zola Predosa (BO)
www.masibo.it



Die in dieser Information enthaltenen Angabe sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

SCHEDA TECNICA

Dichiarazione VDL:

Resine alchidiche, (secondo tonalità pigmenti anorganiche e/o organiche) miscele di idrocarburi alifatiche, glicoleteri, additivi reologiche, protezione UV, sostanze secche, antiossidanti, protezione pellicola a base di propiconazoli

CODICE PRODOTTO: M-KH02

Avvertenze generiche:

Ariare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evvitare il contatto con gli occhi e la pelle. Durante la levigatura non aspirare la polvere. Conservare fuori portata di bambini. Evvitare infiltrazioni in maniera non diluita o in grandi quantità nella canalizzazione o acque. Inquinamento di fiumi, laghi o condotte d'acqua sporca va comunicato secondo le normative locali ai rispettivi enti.

Uteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza www.suedwest.de.

Magazzinaggio:

Conservare i barattoli ben chiuso al riparo dal gelo in ambiente fresco. Il stoccaggio e la lavorazione di agenti protettori del legno richiede l'osservanza delle normative legali relativo la protezione delle acque in profondità e superficie come anche dell'aria.

Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico dello stabilimento a ogni domanda dettagliata. (Numero tel. 06324/709-0).

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 - 67459 BÖhl-Iggelheim - www.suedwest.de
info@suedwest.de - Telefon: 06324 709-0 - Fax: 06324 709-175



Importato e distribuito da

Ma.si.bo. Srl

Vicolo del Lavoro, 3/5
40069 Zola Predosa (BO)
www.masibo.it



Aggiornato: agosto/2017/KM

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 - 67459 Böhl-Iggelheim - www.suedwest.de
info@suedwest.de - Telefon: 06324 709-0 - Fax: 06324 709-175



Importato e distribuito da

Ma.si.bo. Srl

Vicolo del Lavoro, 3/5
40069 Zola Predosa (BO)
www.masibo.it


SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ